



### PROPRIETES DES MATERIAUX

Cette liste de matières n'est pas exhaustive.  
En cas de besoin spécifique ou de doute sur la  
matière à utiliser, n'hésitez pas à nous contacter :  
**+33 2 32 58 10 09** ou [efjm@efjm.com](mailto:efjm@efjm.com)

#### Type de résistance :

**F** : Faible - **P** : Passable ; **B** : Bon ; **TB** : Très Bon ; **E** : Excellent

DENOMINATIONS ASTM	NR	SBR	BR	IIR	EPM	CR	NBR	ACM	CO ECO ESTER	CSM	CM	VMQ PVMQ	FVMQ	FPM	EU AU	Vamac®
<b>RÉSISTANCE AUX SOLVANTS</b>																
aliphatiques	F	F	F	F	F	B	E	E	E	P à B	B	F	E	E	B à E	B
aromatiques	F	F	F	F	F	P	B	P	TB	P	P	F	E	E	P à B	P
oxygénés (cétones...)	P à B	B	B	TB à E	TB à E	F	F	F	F	F	P	P	F	F	F	F
<b>RÉSISTANCE AUX ACIDES</b>																
dilués	P à B	P à B	P à B	E	E	E	B	F	P à B	E	E	E	E	TB	P	P
concentrés	P à B	P à B	P à B	B	B	B	B	F	P	TB	B	P	B	TB	F	F
<b>RÉSISTANCE AU VIEILLISSEMENT</b>																
oxygène	P	P	P	E	E	B	B	E	B	E	E	E	E	E	E	E
ozone	F à P	F	F	TB	E	B	P	E	E	E	E	E	E	E	E	E
lumière	F	F	F	TB	E	TB	F	E	B	E	E	E	E	E	B	E
chaleur limite sup. en service continu C°	70	80	90	120	130	95	115	175	125	120	130	200	170	250	85	150
tenue aux basses temp.	E	TB	E	B	E	B	P à B	P	B à TB	B	TB	E	E	B	E	B

**NR** : CC Naturel - **SBR** : Styrène butadiène - **BR** : Polybutadiène - **IIR** : Butyl - **EPM** : EPDM - **CR** : Polychloroprène - **NBR** : Nitrile butadiène Rubber  
**ACM** : Polyacriliques - **CO ECO ESTER** : Epichlorhydrines - **CSM** : Hypalon® - **CM** : Polyéthylène chloré - **VMQ PMQ** : Silicones - **FVMQ** : Silicones fluorés  
**FPM** : Fluoro-carbone - **EU AU** : Polyuréthanes - **Vamac®** : Vamac®

